

Type draad:

Massief oxy-acetyleenlasstaaf

Beschermgas:

Oxy-acetyleen

Lasposities:



Bronze C is onze weinig rokende bronzen hardsoldeerstaaf voor het verbinden en oplassen van staal, koper en koperlegeringen, messing, grijs en smeedbaar gietijzer, nikkel en nikkellegeringen. Bronze C produceert naden zonder poriën die qua kleur overeenkomen met messing. De staaf is universeel toe te passen, maar wordt specifiek gebruikt voor het verbinden van gegalvaniseerd staal (zonder de zinklaag aan te tasten), het verbinden van non-ferro metalen, buisstructuren, sanitaire installaties, fitting- en reparatiewerkzaamheden, fietsen, motorfietsen, de auto-industrie en de meubelindustrie. Het Mn-gehalte staat garant voor sterke, hoogwaardige verbindingen.

Te lassen basismaterialen:

- Verbinden van gelijksoortige en ongelijksoortige materialen
- Te gebruiken in combinatie met Hilco Bronsflux.

Toepassingen:

- Scheepsbouw en offshore
- Algemene productie en constructie
- Reparatie en onderhoud
- Transport en kranenbouw
- Verwerkingsindustrie

Chemische samenstelling, gewichtspercentage lasmetaal - typisch:

Mn	Si	Sn	Fe	Cu	Zn
0,6	0,25	0,3	0,03	60,0	Bal.

Smelttraject
°C

870 - 900

Verpakkingsgegevens:

Diameter in mm	Lengte in mm	Gewicht/verpakking in kg
1,5	1000	5
2,0	1000	5
2,5	1000	5
3,0	1000	5
4,0	1000	5